



VINOY PLUS

Agente idrofobizzante ed oleorepellente per l'impregnazione ed il finissaggio antimacchia di tessuti in macchine per la pulitura a secco. Esente da solventi alogenati. Impiego in macchine per la pulitura di tessuti funzionanti con percloroetilene e con solventi a base di idrocarburi.

Caratteristiche

- Azione idrofobizzante ed oleorepellente di elevata efficacia su tessuti e pellami di qualsiasi genere.
- Mano serica-morbida, elastica, e diminuzione della tendenza alle pieghe dei tessuti.
- Aspetto dei capi puliti altamente egalizzato, privo di striature anche in caso di stoffe delicate.
- Consumo estremamente basso per cui si ha basso volume di trasporto, stoccaggio ed imballaggio.
- Semplicità di impiego col procedimento a spruzzo per il finissaggio antimacchia di capi di abbigliamento. Il finissaggio anti intemperie per indumenti impermeabili e sportivi, il finissaggio protettivo di vestiario da lavoro contro sostanze chimiche.

Dati chimico – fisici

Aspetto:	Liquido giallo chiaro
Peso specifico:	0,77 - 0,79 g/ml
Viscosità:	5 - 20 mPas (a 20 °C)
Punto di infiammabilità:	> 61 °C (PMCC)
Solubilità:	In percloroetilene ed in solventi a base di idrocarburi: illimitata in acqua: nulla

Modo d'impiego

Spruzzare in entro 3 - 5 minuti sui capi puliti e ben centrifugati la dose di VINOY PLUS, puro o diluito con solvente.

Per avere tempi di spruzzo sufficienti in caso di applicazione allo stato puro si raccomanda l'uso di un ugello da 2,0 US gal/ora.

Natura dei capi	Carico	Dosaggio *
Capi d'abbigliamento	70 %	300 ml per 10 kg di carico
Impermeabili	70 %	450 ml per 10 kg di carico
Indumenti ovattati	70 %	450 ml per 10 kg di carico
Riempimento di piume	50 %	150 ml per 10 kg di carico
Vestiario da lavoro (DIN 32 763)	100 %	500 ml per 10 kg di carico

100 ml di VINOY PLUS = circa 80 g, 100 ml di impregnante contenente percloroetilene - 160 g!

Dopo l'operazione di spruzzo rollare a freddo per 1 - 2 minuti, quindi asciugare a piena potenza di riscaldamento. La temperatura all'uscita del tamburo dovrebbe essere di almeno 50°C. Temperature maggiori aumentano ulteriormente l'effetto dell'impregnazione, temperature inferiori lo riducono.

Avvertenze di sicurezza

VINOY PLUS può essere spruzzato unicamente in macchine a circuito chiuso. La dosatura di VINOY PLUS è consentita esclusivamente in dispositivi di spruzzatura all'interno di macchine a circuito chiuso con dosaggio automatico. Applicazioni non appropriate quali ad esempio il sovradosaggio massiccio o l'uso inammissibile di VINOY PLUS in procedimenti a bagno possono dar luogo ad un'atmosfera esplosiva nella macchina e sono pertanto espressamente vietate. Le nebbie di spruzzatura sono tossiche per inalazione. L'applicazione a spruzzo al di fuori di macchine a circuito chiuso può provocare asfissia e pertanto non è consentita. E' vietato l'impiego di VINOY PLUS nella macchina non distillante di impianti tandem.

Certificazione

Il finissaggio protettivo di vestiario da lavoro contro sostanze chimiche (DIN 32 763)

Uso e conservazione

Nelle confezioni chiuse VINOY PLUS si conserva per almeno 24 mesi.

VINOY PLUS è sensibile all'umidità. Richiudere a tenuta i contenitori dopo ogni prelievo.

Evitare il deposito a temperature inferiori a 10 °C e superiori a 30 °C. Il prodotto dovrebbe venir riscaldato ad almeno +15 °C prima dell'uso.

Tutte le indicazioni qui riportate corrispondono alle nostre più approfondite cognizioni, ma devono venir adattate alle condizioni di esercizio. Non si possono far derivare da esse obblighi.